

La gamme de bobines de fil ÉTAIN est conçue pour les soudures électroniques et industrielles. Conformément aux directives européennes, elle propose des fils de soudure avec et sans plomb aux excellentes caractéristiques. Le fil s'adapte à de nombreuses méthodes de soudure : fer à souder, air chaud, induction, plaque chauffante, et à la plupart des supports : cuivre, cuivre étamé, laiton, nickel-or, etc.

- ✓ Mouillage rapide
- ✓ Faibles résidus, clairs et non corrosifs
- ✓ Peu de fumées
- ✓ Faible odeur
- ✓ Pas de projections

	Etain	Plomb	Point de fusion	Température d'utilisation du fer à souder	Norme
 Bobine étain 40% Ø2 mm - 50 g Réf. 046610 Bobine étain 40% Ø2 mm - 100 g Réf. 046627 Bobine étain 40% Ø2 mm - 250 g Réf. 047136	40%	60%	183°C - 190 °C	300°C - 400°C	ISO EN 9453 alliage n° 114
 Bobine étain 50% Ø1,5 mm - 50 g Réf. 046641 Bobine étain 50% Ø1,5 mm - 100 g Réf. 046658 Bobine étain 50% Ø1,5 mm - 250 g Réf. 047129	50%	50%	183°C - 216 °C	300°C - 400°C	ISO EN 9453 alliage n° 112
 Bobine étain 60% Ø1,0 mm - 50 g Réf. 046665 Bobine étain 60% Ø1,0 mm - 100 g Réf. 046672 Bobine étain 60% Ø1,0 mm - 250 g Réf. 047112	60%	40%	183°C - 190 °C	330°C - 380°C	ISO EN 9453 alliage n° 104
	Etain	Cu			
 Bobine étain 97% Ø2,0 mm - 50 g Réf. 046689 Bobine étain 97% Ø2,0 mm - 100 g Réf. 046696 Bobine étain 97% Ø2,0 mm - 250 g Réf. 047143	97%	3%	227°C - 310 °C	370°C - 470°C	ISO EN 9453 alliage n° 402 directive RoHS 2011/65/EU
 Bobine étain 99,3% Ø1,0 mm - 100 g Réf. 062696	99,3%	0,7%	E - 227°C	370°C - 470°C	directive RoHS 2011/65/EU