



NOVAFLEX LG 257

LIANT POUR MOQUETTE DE PIERRE

AVANTAGES

- ✓ Sans retrait
- ✓ Excellente résistance aux rayonnements UV
- ✓ Souple
- ✓ Aspect brillant
- ✓ Insensible à l'eau après début de polymérisation

MISE EN ŒUVRE

Avant la pose, bien s'assurer que les conditions ambiantes suivantes sont respectées :

➤ Température d'utilisation	+10° C à + 30° C
➤ Hygrométrie maximale	70 %

DESCRIPTION

Résine polyuréthane aliphatique bi-composant.

DESTINATIONS

Liant pour moquette de pierre en parties verticales

- Contre marche escalier

SUPPORTS DE BASE

- Bétons neufs et anciens

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

➤ Aspect BOSTIK 00.010	Résine : pâte Durcisseur : liquide limpide Mélange : pâte
➤ Couleur BOSTIK 00.020	Résine : jaune clair Durcisseur : incolore Mélange : jaune clair
➤ Densité à 23°C NFT 30.020	Résine : 0.98 -1.02 Durcisseur : 1.16 Mélange : 1.05
➤ Viscosité Brookfield à 23°C, (mPa.s)	Résine : 240 000 à 360 000 Durcisseur : 2 000 à 4 000 Mélange : 105 000 à 175 000
➤ Rapport d'emploi en poids	Résine/Durcisseur 100/50
➤ DVP sur 100 cc à 23°C	60 à 110 minutes

DVP : Durée de Vie en Pot = temps de polymérisation

Les bétons neufs et anciens doivent être propres, sains, secs, poreux et suffisamment résistants. Ils seront débarrassés des parties mal adhérentes et exempts notamment de laitance, de produits de cure, de salissures de tous produits pouvant nuire à l'adhérence (huiles, graisses...). Selon la nature et l'état des supports, une préparation mécanique des supports peut être nécessaire et doit être suivie d'un dépoussiérage minutieux.

APPLICATION DE LA RESINE

- Bien homogénéiser la résine puis ajouter la totalité du durcisseur (NOVAFLEX LG 257 B) à la résine et mélanger soigneusement pendant 3 à 5 mn avec un mélangeur électrique à vitesse lente (200 à 300 t/min) équipé d'un fouet hélicoïdal pour éviter l'inclusion de bulles d'air.

Calcul des poids de résine et durcisseur en fonction des quantités de mélange préparées

Quantité préparée	Poids résine	Poids durcisseur
0.6 kg	0.4 kg	0.2 kg
0.9 kg	0.6 kg	0.3 kg
1.2 kg	0.8 kg	0.4 kg

- Application au rouleau sur le support d'une première couche de NOVAFLEX LG 257 à raison de 400 g/m². Sur le primaire frais, application de la moquette de pierre réalisée avec 0.6 kg/m² de NOVAFLEX LG 257 et 12 kg/m² de charges – de granulométrie 4 à 8 mm en extérieur ou 2 à 4 mm en intérieur – d'une épaisseur de 8 à 10 mm. Le mélange « résine + charges » est réalisé dans une bétonnière.

Talochage de la moquette de pierre au diluant 330.

- Collage des profilés avec le mastic MSP 107.

Mise en service du revêtement

Température	+ 20°C
Trafic piétons	24 heures

NETTOYAGE

Méthyl Ethyl Cétone

CONSOMMATION

Primaire : 400 g/m²

Liant moquette de pierre : 0,6 kg/m²

CONSERVATION

12 mois en emballage d'origine, non ouvert, à l'abri de l'humidité et du gel, et à une température comprise entre + 10° C ET + 25° C.

CONDITIONNEMENT

Code	UC	PCB	GENCOD
30608374	Seau de 25 kg – résine	1	Sans
30608373	Fut de 225 kg – durcisseur NOVAFLEX 256 B	1	Sans

SECURITÉ

Consulter la fiche de données de sécurité sur le site www.bostik.fr ou nous demander une copie par fax ou par mail

BOSTIK SERVICE TECHNIQUE

Smart help + 33 (0)1 64 42 13 36



Les préconisations de mise en œuvre sont définies par rapport à des standards moyens d'utilisation. Elles sont à respecter impérativement mais ne dispensent pas d'essais préalables, notamment en cas de première utilisation et/ou de contraintes particulières du support, du chantier ou du milieu. Consulter nos fiches de données de sécurité pour les précautions d'emploi.

Bostik S.A.

Département Construction
253 Avenue du Président Wilson, 93211 La Plaine Saint-Denis Cédex, France
www.bostik.fr
Fax Service Technique : +33 (0)1 64 42 16 67