



Den Braven

Montagefix 580

Colle PU gel translucide



DESCRIPTION DU PRODUIT

Montagefix 580 est une colle polyuréthane Gel thixotrope utilisable en intérieur et en extérieur (D4).

AVANTAGES CLÉS

- Translucide
- Excellente adhérence sur les supports usuels du bâtiment tels que bois, aggloméré, multiplex, PVC rigide, pierres, béton, faïence, métaux, matériaux d'isolation
- Prise rapide
- Spatulable
- Non tachant, non corrosif et non coulant
- Gonfle légèrement durant son séchage, ce qui permet d'assurer un contact optimal entre les pièces à assembler

APPLICATION

Montage d'huisseries en bois collages en construction et menuiserie renfort de collage d'onglets en fabrication de châssis en alu et PVC. Assemblage de panneaux de coffrage, collage d'éléments décoratifs, de plinthes, panneaux, chambranles, seuils et moulures. Collage de panneaux sandwich et de matériaux d'isolation.

MISE EN OEUVRE

Avant l'utilisation du produit, la fiche de données de sécurité doit être lue et comprise. Protéger les yeux et porter des vêtements de protection. Appliquer la colle en cordons ou plots espacés de 20cm sur une face. Eventuellement étendre la colle à la spatule dentée. Positionner les pièces par glissement dans les 7 min suivant l'encollage.

INFORMATION SUPPLÉMENTAIRE

Température d'application		+5°C to +40°C
Base		Polyurethane
Densité		1,12 g/ml
Résistance au gel pendant le transport		Up to -15°C
Heure d'ouverture		5 minutes
Formation de peau	@ +23°C/50% RH	± 7 minutes
Résistance à la température		-30°C to +80°C
Résistance au cisaillement		± 12 N/mm² (ISO 4587)

LIMITATIONS

Ne convient pas pour le PE, PP, PC, PMMA, PTFE, plastiques souples, néoprène et surfaces bitumineuses. Jaunissement de la colle peut être observé en cas d'exposition aux U.V.

PRÉPARATION DE SURFACE

Sur surfaces propres, dépoussiérées, dégraissées, exemptes de parties friables. Eventuellement dégraisser au ZWALUW FIRST 1. Légèrement humidifier la colle, ou un des supports, en cas de collage de matériaux non poreux. Presser fortement ou étayer les pièces à encoller.

NETTOYAGE

Mastic frais: White Spirit
Mastic réticulé : Mécaniquement
Nettoyage mains : ZWALUW LINGETTES NETTOYANTES ou à l'eau savonneuse.

DESCRIPTION DE L'EMBALLAGE

- Cartouches

Pour les spécifications produits merci de vous référer à la Page Détail Produit.

COULEUR

Transparent

CONSERVATION

Dans l'emballage d'origine non ouvert à une température comprise entre +5°C et +25°C, la durée de conservation est de 12 mois après la date de production, stocké dans un endroit sec.

MARQUAGES & CERTIFICATIONS

- A+ (Eurofins ISO 16000)
- SKH
- EN 204 D4
- WATT 91
- KOMO 32985

SANTÉ & SÉCURITÉ

La fiche des données de santé et de sécurité doit être lue et comprise avant l'utilisation. Elles sont disponibles sur demande et le site Bostik.

GARANTIE

Bostik garantie que son produit est conforme à sa spécification durant sa durée de conservation.

AVERTISSEMENT

Les préconisations de mise en œuvre sont définies par rapport à des standards moyens d'utilisation. Elles sont à respecter impérativement mais ne dispensent pas d'essais préalables, notamment en cas de première utilisation et/ou de contraintes particulières du support, du chantier ou du milieu. Consulter la fiche de données de sécurité pour les précautions d'emploi disponible sur bostik.fr