



Den Braven

Polyfix 450

Mastic colle polyuréthane spécial tuile



INFORMATION SUPPLÉMENTAIRE

100% Module	ISO 8339	± 0,70 N/mm ²
Température d'application		+5°C to +40°C
Base		Polyurethane
Vitesse de réticulation	@ +23°C/50% RH	
Densité		± 1,23 g/ml
Allongement à la rupture		± 450%
Fluage	ISO 7390	< 3mm
Résistance au gel pendant le transport		Up to -15°C
Dureté shore-A	ISO 868	± 45
Formation de peau	@ +23°C/50% RH	70 minutes
Résistance à la température		-30°C to +70°C
Contrainte à la rupture		± 0,9 N/mm ²
Rétrécissement		<10% (ISO 10563)
Résistance au cisaillement		± 1,4 N/mm ² (ISO 4587)

DESCRIPTION DU PRODUIT

Polyfix 450 est un mastic colle polyuréthane, de haute qualité qui durcit sous l'influence de l'humidité pour former un caoutchouc élastique durable.

AVANTAGES CLÉS

- Module élevé
- Performances mécaniques élevées
- Élasticité permanente
- Peut être peint avec des peintures à base d'eau

LIMITATIONS

Ne convient pas pour le PE, PP, PC, PMMA, PTFE, plastiques souples, néoprène et surfaces bitumineuses, Ne convient pas en combinaison avec des chlorures (piscines), Léger jaunissement peut se produire avec le mastic blanc exposé aux rayons ultraviolets

CONSERVATION

Dans l'emballage d'origine non ouvert à une température comprise entre +5°C et +25°C, la durée de conservation est de 12 mois après la date de production, stocké dans un endroit sec.

MARQUAGES & CERTIFICATIONS

- EN 15651-1: F-EXT-INT-CC 25HM
- A+ (Eurofins ISO 16000)
- EN 15651-4: PW-EXT-INT-CC 20HM
- NF P 85-610

SANTÉ & SÉCURITÉ

La fiche des données de santé et de sécurité doit être lue et comprise avant l'utilisation. Elles sont disponibles sur demande et le site Bostik.

GARANTIE

Bostik garantie que son produit est conforme à sa spécification durant sa durée de conservation.

AVERTISSEMENT

Les préconisations de mise en œuvre sont définies par rapport à des standards moyens d'utilisation. Elles sont à respecter impérativement mais ne dispensent pas d'essais préalables, notamment en cas de première utilisation et/ou de contraintes particulières du support, du chantier ou du milieu. Consulter la fiche de données de sécurité pour les précautions d'emploi disponible sur bostik.fr