

## IMPERMÉABILISANT PRÊT À L'EMPLOI

# ALGSUR B-S

Barrière anti-remontées d'humidité

### MURS ET FAÇADES



Photo non contractuelle.



Assèche les murs en bloquant les remontées d'humidité



Protection définitive



Agit efficacement au cœur du matériau



### CONSOMMATION

1 litre = environ 5 m<sup>2</sup> protégés

### PROPRIÉTÉS

- Injecté à la base des murs, le produit se diffuse sur toute l'épaisseur de la paroi, puis les résines polymérisent pour assurer une véritable barrière étanche.

### SUPPORTS

Tous types de murs : béton, briques, pierres, parpaings, etc.

### RECOMMANDATIONS

- Ne pas appliquer ce produit sur le verre, le bois, les plastiques, l'aluminium, les métaux.
- En cas de projections accidentelles, surtout sur l'aluminium et le verre, rincer immédiatement avec de l'eau.
- Attendre 3 à 4 mois avant remise en peinture/tapisserie.
- Stocker en local hors gel.

### MODE D'EMPLOI

#### Perçage des trous d'injection :

- Toujours percer au-dessus du niveau du sol.
- Tracer au cordeau 2 lignes horizontales à 15 cm d'intervalle maximum, la ligne basse située à 20 cm du sol.
- Sur chacune des lignes, percer en quinconce, sur les 3/4 de l'épaisseur du mur, des trous inclinés vers le bas (de 20 à 30°) d'un diamètre de 16 mm et espacés tous les 30 cm maximum.
- Pour les murs d'épaisseur supérieure à 45 cm, faire si possible des trous des deux côtés (intérieur et extérieur) : dans ce cas, limiter leur profondeur à 2/3 de l'épaisseur du mur.
- A la fin du perçage, veiller à dégager les poussières du trou à l'aide du foret du perforateur.

#### Injection du produit :

- Le produit peut être injecté à l'aide d'un pulvérisateur manuel ou électrique.
- Engager la lance jusqu'au fond du trou, injecter le produit pendant au maximum 4 à 5 secondes (moins si le produit déborde du trou), puis retirer la lance.
- Renouveler la même opération dans chacun des trous.
- 15 à 30 minutes après la première injection dans le premier trou, recommencer une série d'injections en procédant comme précédemment (prévoir 3 à 4 passages).
- Dans le cas d'un mur en parpaings creux, limiter les injections à 3 séries consécutives, à 30 minutes d'intervalle.
- Reboucher les trous après séchage complet du produit (24 à 48 heures).

### CONDITIONNEMENT

Bidon de 30L

### GENCOD

349026**0240020**

### PRODUIT ASSOCIÉ



**Important :** Le contenu de cette documentation résulte de notre expérience du produit. Il ne peut engager notre responsabilité quant à son utilisation à chaque cas particulier. Il est en outre indispensable de procéder à des essais préalables.

#### Fiche de données de sécurité

Contactez-nous : [fds@algimouss.com](mailto:fds@algimouss.com)

**Algimouss**

FABRIQUÉ EN FRANCE

ZI La Bergerie, rue Edouard Branly, 49280 LA SÉGUINIÈRE  
T. +33 (0)2 41 62 60 75 - [contact@algimouss.com](mailto:contact@algimouss.com)  
[www.algimouss.com](http://www.algimouss.com)



NETTOYAGE



TRAITEMENT



PROTECTION



ÉQUIPEMENT