

MAPECOLOR METALLIC

Paillettes teintées décoratives en poudre, à base de mica nacré de qualité, à mélanger avec **Kerapoxy Easy Design** pour obtenir un effet métallisé



DOMAINE D'APPLICATION

Associé à **Kerapoxy Easy Design**, **Mapecolor Metallic** permet d'obtenir un mortier joint d'aspect métallisé (mélanger avec **Kerapoxy Easy Design** à hauteur de 3 % en poids). Idéal pour le jointoiment de carreaux en métal, de carrelage avec effet métallisé, de mosaïque de verre et de carreaux en céramique ou en verre. Pour le jointoiment de la pierre ou de la porcelaine polie, en présence de surfaces poreuses ou rugueuses, toujours effectuer des tests préliminaires.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Mapecolor Metallic est un pigment en poudre à base de mica nacré de haute qualité pour créer un effet métallisé, disponible en sachets pré-dosés (90 g, équivalant à 3 % en poids d'un seau de 3 kg de **Kerapoxy Easy Design**).

Mapecolor Metallic est disponible en 5 coloris : Moonlight, Sahara, Shining, Red clay, Stardust. Pour plus d'information sur les coloris, se référer au paragraphe dédié.

Mélangé correctement, il permet de mettre en valeur les revêtements sur lesquels il est appliqué, en apportant de l'éclat, de la luminosité et de la brillance.

Pour obtenir un mélange homogène, il est conseillé d'ajouter **Mapecolor Metallic** de la teinte souhaitée à **Kerapoxy Easy Design** 700 (translucide). Mélanger **Mapecolor Metallic** avec les différents coloris de **Kerapoxy Easy Design** permet de créer de nombreux autres effets métallisés d'intensité et de nuance différentes.

Il est conseillé d'effectuer des tests préliminaires car le résultat sera différent selon les couleurs et les quantités utilisées.

INDICATIONS IMPORTANTES

Il est conseillé de ne pas utiliser une quantité de **Mapecolor Metallic** plus importante que celle indiquée afin de ne pas affecter l'ouvrabilité du mortier joint. Ne pas utiliser **Mapecolor Metallic** dans les piscines ou en immersion continue dans l'eau. Compte tenu de l'extrême finesse de **Mapecolor Metallic** et de sa volatilité, il est recommandé de mélanger et d'utiliser le produit en extérieur, à l'abri des courants d'air. L'utilisation à l'intérieur peut provoquer la dispersion du produit dans l'environnement et du dépôt sur les surfaces.

MODE D'EMPLOI

Ajouter **Mapecolor Metallic**, selon un dosage variable en fonction de l'effet esthétique souhaité dans la limite décrite plus haut (3 % en poids) dans le seau **Kerapoxy Easy Design** après avoir mélangé les deux composants de **Kerapoxy Easy Design** (A+B). Faire un trou dans la pâte obtenue et verser **Mapecolor Metallic** dans le seau **Kerapoxy Easy Design**. Couvrir et mélanger à la main, à l'aide d'une truelle, pour bien incorporer le pigment en poudre. Mélanger ensuite à l'aide d'un malaxeur à basse vitesse pour éviter une éventuelle dispersion du produit dans l'environnement. Utiliser le mélange dans les 45 minutes après le malaxage.

CONSOMMATION

La consommation de **Mapecolor Metallic** varie selon l'effet esthétique souhaité, dans la limite décrite plus haut (jusqu'à 3 % en poids de la quantité prévue de **Kerapoxy Easy Design**).

CONDITIONNEMENT

Mapecolor Metallic est livré en sachets de 90 g.

STOCKAGE

Conserver dans un endroit abrité et sec.

COLORIS

Mapecolor Metallic est disponible en Moonlight (imitation platine), Sahara (imitation or), Shining (imitation argent), Red Clay (imitation cuivre), Stardust (imitation argent foncé).



*Finition avec Kerapoxy Easy Design
700 +
Mapecolor Metallic Red Clay*



*Finition avec Kerapoxy Easy Design
700 +
Mapecolor Metallic Shining*

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ POUR LA PRÉPARATION ET LA MISE EN ŒUVRE

Pour les précautions d'emploi, consulter la dernière version de la Fiche de Données de Sécurité (FDS) disponible sur le site Internet www.mapei.com.

PRODUIT RÉSERVÉ À UN USAGE PROFESSIONNEL.

AVERTISSEMENT

Les informations et prescriptions de ce document résultent de notre expérience. Les données techniques correspondent à des valeurs d'essais en laboratoire. Les conditions de mise en œuvre sur chantier pouvant varier, il est conseillé à l'utilisateur de vérifier si le produit est bien adapté à l'emploi prévu dans le cadre des normes en vigueur. L'utilisateur sera par conséquent toujours lui-même responsable de l'utilisation du produit. Les indications données dans cette fiche technique ont une portée internationale. En conséquence, il y a lieu de vérifier avant chaque application que les travaux prévus rentrent dans le cadre des règles et des normes en vigueur, dans le pays concerné.

Se référer à la dernière mise à jour de la fiche technique disponible sur le site web www.mapei.com

MENTION LÉGALE

Le contenu de la présente Fiche de données Techniques (FT) peut être reproduit dans un autre document, mais le document qui en résulte ne peut en aucun cas remplacer ou compléter la FT en vigueur au moment de l'application ou de la mise en œuvre du produit MAPEI.

La FT la plus récente peut être téléchargée à partir de notre site web www.mapei.com.

MAPEI DÉGAGE TOUTE RESPONSABILITÉ EN CAS DE MODIFICATION DU TEXTE OU DES CONDITIONS D'UTILISATION CONTENUES DANS CETTE FICHE DE DONNÉES TECHNIQUES OU SES DÉRIVÉS.

185-05-2023 F (FR)

La reproduction intégrale ou partielle des textes, des photos et illustrations de ce document, faite sans l'autorisation de Mapei, est illicite et constitue une contrefaçon

