

PLANIPREP FLASH

Ragréage thixotrope fin, déflachant, à prise et séchage rapides pour la correction des imperfections de surface



DOMAINE D'APPLICATION

Ragréage thixotrope fin pour la réparation des surfaces qui doivent être prêts à l'emploi très rapidement. **Planiprep Flash** est utilisé ("tiré à zéro et jusqu'à 3 mm) pour ragréer les supports neufs ou existants avant la pose dans un délai ultrarapide (2 heures), de tous les types de revêtements de sol souples et textiles. Idéal pour les réparations localisées (épaisseur maximale 10 mm), y compris sur des supports verticaux lorsqu'un durcissement et un séchage ultrarapides et une surface particulièrement lisse sont requis.

Quelques exemples d'application

- Réparation de petits défauts de planimétrie des supports à base de ciment (côtes d'application, reprises de gâchée) avant la pose de revêtement PVC, linoléum, caoutchouc, textile.
- Rebouchage de joints de carrelage avant la pose de LVT plombantes, LVT à clipser ou DPA (dalles plombantes amovibles).
- Rebouchage et remise à niveau localisées des sols, murs et marches en intérieur.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Planiprep Flash est une poudre grise qui, une fois gâchée avec de l'eau donne une pâte thixotrope se travaillant facilement, très adhérente au support, séchant rapidement permettant l'application d'un revêtement de sol ou mural après 2 heures (à + 20°C) suivant son application.

Planiprep Flash durcit sans retrait et possède des caractéristiques mécaniques élevées (résistance à la flexion, à la compression et à l'abrasion). **Planiprep Flash** est idéal pour la pose de revêtements de sols souples. **Planiprep Flash** peut être utilisé pour le lissage "à zéro" sans appliquer de couche primaire.

INDICATIONS IMPORTANTES

- Ne pas gâcher avec une quantité d'eau supérieure à celle préconisée et ne pas en ajouter lorsque le mortier a déjà commencé sa prise.
- Ne pas ajouter de chaux, de ciment ou de plâtre ou autre substance au mélange.
- Ne pas utiliser à l'extérieur.
- Ne pas utiliser sur des supports sujets aux remontées d'humidité.
- Ne pas utiliser à des températures inférieures à + 5°C
- Par temps chaud et/ou fort vent, protéger d'une évaporation trop rapide de l'eau.

- Ne pas exposer de façon prolongée les sacs de **Planiprep Flash** au soleil ou près de toute source de chaleur avant l'utilisation.
- Pour toute épaisseur supérieure à 10 mm utiliser **Planipatch Xtra** ou **Nivorapid**.
- Pour application sur carrelage, support bois, pour le jointoiment localisé des supports dérivés du bois, utiliser **Planiprep Flash** gâché avec **Latex Plus** ou **Planicrete Latex** en substitution de l'eau.

MODE D'EMPLOI

Préparation du support

Éliminer toute partie mal adhérente ainsi que toute trace de peinture, de cire, d'huile, de rouille, plâtre, ou autre souillure. Les supports doivent être propres, solides, non fissurés, stables, secs et dépoussiérés. Les surfaces en béton très poreuses seront traitées avec **Primer G** dilué (une partie d'eau + une partie de **Primer G**).

Préparation du mélange

Dans un récipient propre contenant la quantité d'eau nécessaire, verser **Planiprep Flash** tout en agitant avec un malaxeur électrique à vitesse lente, jusqu'à obtention d'une pâte homogène et sans grumeau. Le taux de gâchage est de 38 % soit 1,9 litre pour un sachet de 5 kg et 7,6 litres pour un sac de 20 kg. La quantité de **Planiprep Flash** préparée à chaque fois, doit pouvoir être appliquée dans les 15 minutes (à + 23°C).

Application de la gâchée

Appliquer le mélange à la lisseuse ou à la spatule en tirant à zéro. **Planiprep Flash** peut être appliqué en une ou plusieurs passes successives. Appliquer la passe suivante dès durcissement de la précédente.

NETTOYAGE

Planiprep Flash frais se nettoie à l'eau. Une fois sec, le produit s'élimine mécaniquement.

CONSOMMATION

Environ 1,10-1,20 kg/m² et par mm d'épaisseur.

CONDITIONNEMENT

Sac de 20 kg ou seau de 10 kg (contenant de sacs de 5 kg).

STOCKAGE

Planiprep Flash peut être conservé 12 mois en emballage d'origine à l'abri de l'humidité.

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ POUR LA PRÉPARATION ET LA MISE EN ŒUVRE

Pour les précautions d'emploi, consulter la dernière version de la Fiche de Données de Sécurité (FDS) disponible sur le site internet www.mapei.com.

PRODUIT RÉSERVÉ À UN USAGE PROFESSIONNEL.

DONNÉES TECHNIQUES (valeurs types)

| DONNÉES D'IDENTIFICATION DU PRODUIT | |
|-------------------------------------|--------------------------------|
| Consistance : | poudre fine |
| Couleur : | grise |
| Masse volumique apparente : | environ 1000 kg/m ³ |

| | |
|---|--|
| Extrait sec : | 100 % |
| Emicode : | ECl Plus - à très faible émission |
| DONNÉES D'APPLICATION (à + 23°C et 50 % H.R) | |
| Taux de gâchage : | 38 % |
| Masse volumique de la gâchée : | environ 1600 à 1700 kg/m ³ |
| pH de la gâchée : | 12 |
| Température d'application : | de + 5°C à + 30°C |
| Délai d'utilisation de la gâchée : | environ 15 minutes |
| Temps de prise : | environ 1 heure |
| Ouverture au passage : | environ 1 heure |
| Délai d'attente avant collage : | après 2 heures (épaisseur inférieure à 3 mm) |

AVERTISSEMENT

Les informations et prescriptions de ce document résultent de notre expérience. Les données techniques correspondent à des valeurs d'essais en laboratoire. Les conditions de mise en œuvre sur chantier pouvant varier, il est conseillé à l'utilisateur de vérifier si le produit est bien adapté à l'emploi prévu dans le cadre des normes en vigueur. L'utilisateur sera par conséquent toujours lui-même responsable de l'utilisation du produit. Les informations contenues dans cette fiche technique sont valides seulement pour le marché français. **Se référer à la dernière mise à jour de la fiche technique disponible sur le site web www.mapei.com**

MENTION LÉGALE

Le contenu de la présente Fiche de données Techniques (FT) peut être reproduit dans un autre document, mais le document qui en résulte ne peut en aucun cas remplacer ou compléter la FT en vigueur au moment de l'application ou de la mise en œuvre du produit MAPEI. La FT la plus récente peut être téléchargée à partir de notre site web www.mapei.com.

MAPEI DÉGAGE TOUTE RESPONSABILITÉ EN CAS DE MODIFICATION DU TEXTE OU DES CONDITIONS D'UTILISATION CONTENUES DANS CETTE FT OU SES DÉRIVÉS.

Mapei France S.A.

29 av Léon Jouhaux, CS40021, 31141 Saint-Alban Cedex -



+33-5-61357305



www.mapei.fr



mapei@mapei.fr

4047-06-2023 F(FR)

La reproduction intégrale ou partielle des textes, des photos et illustrations de ce document, faite sans l'autorisation de Mapei, est illicite et constitue une contrefaçon.

