

ULTRAPLAN TURBO

Ragréage autolissant P4SR :

- Recouvrement rapide
- Certifié QB par le CSTB



DOMAINE D'APPLICATION

Ragréage et lissage en sol intérieur, de chapes, dalles béton, anciens revêtements tels que carrelage, pierre naturelle, dalles semi-flexibles, etc., avant la pose de revêtements souples, textiles, parquets et carrelages.

Supports admissibles

Sols intérieurs :

- chapes ciment ;
- dalles béton ;
- planchers chauffants, base ciment, à circulation d'eau chaude basse température ;
- anciens revêtements tels que, carrelage, pierre naturelle, granit, dalle plastique semi-flexible ;
- chapes sèches constituées de plaques de plâtre cartonné ;
- Autres supports : consulter notre service technique.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Autolissant.
- Retrait compensé.
- A recouvrement rapide.
- Hautes résistances : locaux P4S.
- Epaisseur d'application : 1 à 10 mm (classé P3/P4/P4S à partir de 3mm).
- Pompable.

MODE D'EMPLOI

Préparation du support

Les surfaces à recouvrir doivent être planes, stables, propres, solides, saines, sèches, non sujettes à des remontées d'humidité, conformes au D.T.U. concerné.

Supports neufs à base de ciment : appliquer une passe continue de **Primer G** dans le cas de support poreux ou **Eco Prim T Plus** dans le cas de support peu poreux.

Anciens revêtements céramiques ou assimilés et dalles semi-flexibles : après s'être assuré de leur adhérence au support, les nettoyer et dégraisser soigneusement afin de permettre l'adhérence du primaire, puis

appliquer **Eco Prim T Plus**, **Mapeprim SP** ou **Eco Prim Universel**.

Pour la mise en œuvre du primaire, se référer à la fiche technique du produit concerné.

Préparation de la gâchée

Dans un seau contenant 5,5 à 6,25 litres d'eau, verser 1 sac de 25 kg d'**Ultraplan Turbo** en agitant avec un malaxeur électrique lent (500 tours/minute maximum) et malaxer jusqu'à l'obtention d'un mélange homogène de consistance suffisamment fluide pour permettre une application facile, mais sans excès afin d'éviter la décantation. Si nécessaire, ajuster la quantité d'eau (sans excéder 6,25 litres au total).

Application

Épaisseur d'application selon le Cahier des Prescriptions Techniques d'Exécution des enduits de lissage et de ragréage en vigueur :

- locaux P2 de 1 à 10 mm : sous sols PVC et assimilés ou textiles (en neuf uniquement) ;
- locaux P2 ou P3 de 3 à 10 mm : sous sols textiles, PVC et assimilés, parquets, carrelages (en neuf ou rénovation) ;
- locaux P4 ou P4S de 3 à 10 mm sous carrelage, PVC et assimilés (en neuf ou rénovation).

Ultraplan Turbo s'applique à la lisseuse, de préférence en une passe. Si l'application est faite en deux passes, la deuxième passe sera exécutée après séchage complet de la première et avec application préalable de **Primer G**.

Pose du revêtement

Dans le cas de pose, notamment de revêtement de sol PVC, linoléum, caoutchouc, textile ou de parquet, il est conseillé de contrôler le taux d'humidité résiduelle avant la pose, il doit être conforme aux valeurs indiquées dans le D.T.U correspondant au revêtement prévu.

CONSOMMATION

Environ 1,6 kg/m²/mm d'épaisseur (minimum 4,8 kg/m² en locaux P3).

CONDITIONNEMENT

Sac de 25 kg.

STOCKAGE

Ultraplan Turbo peut être conservé 6 mois en emballage d'origine à l'abri de l'humidité.

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ POUR LA PRÉPARATION ET LA MISE EN ŒUVRE

Pour les précautions d'emploi, consulter la dernière version de la Fiche de Données de Sécurité (FDS) disponible sur le site web www.mapei.com

PRODUIT RÉSERVÉ À UN USAGE PROFESSIONNEL.

DONNÉES TECHNIQUES (valeurs types)

DONNÉES D'IDENTIFICATION DU PRODUIT	
Couleur :	gris
Extrait sec (%) :	100
DONNÉES D'APPLICATION (à + 23°C et 50 % H.R.)	
Taux de gâchage (%) :	22 à 25
Épaisseur d'application (mm) :	de 1 à 10 mm
Masse volumique de la gâchée (kg/m ³) :	1900

pH du mélange :	> 12
Température d'application :	de + 5°C à + 30°C
Délai d'utilisation de la gâchée :	environ 20 minutes
Temps de prise :	environ 1 heure
Ouverture au passage :	environ 2 heures
Délai d'attente avant recouvrement :	- 3 heures au moins avant collage d'un revêtement textile (respirant) ou d'un revêtement céramique. - 5 heures au moins avant collage d'un revêtement PVC ou assimilés. - 12 heures au moins avant collage d'un parquet.

AVERTISSEMENT

Les informations et prescriptions de ce document résultent de notre expérience. Les données techniques correspondent à des valeurs d'essais en laboratoire. Les conditions de mise en œuvre sur chantier pouvant varier, il est conseillé à l'utilisateur de vérifier si le produit est bien adapté à l'emploi prévu dans le cadre des normes en vigueur. L'utilisateur sera par conséquent toujours lui-même responsable de l'utilisation du produit. Les informations contenues dans cette fiche technique sont valides seulement pour le marché français. Se référer à la dernière mise à jour de la fiche technique disponible sur le site web www.mapei.com.

MENTION LÉGALE

Le contenu de la présente Fiche de données Techniques (FT) peut être reproduit dans un autre document, mais le document qui en résulte ne peut en aucun cas remplacer ou compléter la FT en vigueur au moment de l'application ou de la mise en œuvre du produit MAPEI. La FT la plus récente peut être téléchargée à partir de notre site web www.mapei.com.

MAPEI DÉGAGE TOUTE RESPONSABILITÉ EN CAS DE MODIFICATION DU TEXTE OU DES CONDITIONS D'UTILISATION CONTENUES DANS CETTE FT OU SES DÉRIVÉS.

512-03-2023 F(FR)

La reproduction intégrale ou partielle des textes, des photos et des illustrations de ce document, faite sans l'autorisation de Mapei, est illicite et constitue une contrefaçon.

