

ULTRABOND ECO CONTACT

Adhésif de contact sans solvant pour les revêtements de sol et muraux souples et textiles



AVANTAGES ET CARACTÉRISTIQUES

- Prise immédiate
- Alternative aux colles néoprènes solvantées
- Application facile au rouleau
- Temps ouvert allongé
- Sans solvant : à très faible émission de COV

DOMAINE D'APPLICATION

Ultrabond Eco Contact est une colle contact pour une utilisation en intérieur pour le collage de marches, de plinthes, de remontées en plinthes, de profilés et de passages d'angle fabriqués à partir des matériaux suivants :

- PVC ;
- tous les types de moquette ;
- linoléum ;
- caoutchouc ;
- liège.

Sur tous les types de supports normalement utilisés dans le secteur du bâtiment, à condition qu'ils aient été correctement préparés.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Ultrabond Eco Contact est un adhésif sans solvant à très faible émission de COV (certifié EMICODE EC1 Plus). Il s'applique selon la méthode du double encollage et constitue une alternative aux colles polychloroprènes à base de solvant normalement utilisées pour le collage des plinthes, profilés, cornières, marches, revêtements muraux, etc.

Elle est particulièrement adaptée aux environnements intérieurs fermés et aux zones fréquentées par des personnes (hôpitaux, bureaux, habitations, etc.).

La viscosité d'**Ultrabond Eco Contact** permet de l'appliquer à la spatule (TKB A1/A2) ou au rouleau à poils longs ou en mousse. Le film de colle sèche très rapidement après l'application et, une fois sec, devient transparent et légèrement collant.

INDICATIONS IMPORTANTES

- Poser le revêtement entre +12°C et +30°C.
- Ne pas utiliser sur des supports humides ou sujets à des remontées d'humidité.

- Ne pas poser le revêtement sur le support avant que l'eau contenue dans l'adhésif ne se soit presque totalement évaporée.
- Ne pas diluer **Ultrabond Eco Contact** avec de l'eau ou des solvants.

MODE D'EMPLOI

Préparation du support

Les supports doivent être plans, propres, sains, solides, stables et secs et conformes au DTU 53-12. Eliminer toute partie peu cohésive ou mal adhérente ainsi que toute trace de poussière, huile, rouille, peinture, plâtre ou autres substances pouvant nuire à l'adhérence.

Il est recommandé de toujours appliquer un enduit de ragréage sur support préalablement primarisé conformément au DTU 53-12.

Il est indispensable de s'assurer qu'il n'y a aucun risque de remontée d'humidité. Conformément au DTU 53-12 ; le taux d'humidité doit être de 4% maximum pour une chape ciment et de 0,5% maximum pour une chape à base de sulfate de calcium avant application du primaire **Primer G**.

En cas de dallage sur terre-plein ou lorsque l'humidité résiduelle est supérieure à celle requise, il est conseillé de mettre en œuvre un de nos systèmes anti-remontée d'humidité **Système Barrière H/Quartz, Système Barrière H/Grip** ou **Système Barrière H/SP**.

Pour la réparation de fissures dans les supports, la consolidation de chapes, la réalisation de chapes à séchage rapide, le lissage et la remise à niveau des surfaces de pose ; se référer à la documentation technique MAPEI des produits destinés à la préparation des supports ou contacter le Service d'Assistance Technique de MAPEI.

Les nez de marches doivent présenter un rayon de courbure suffisant (cf. DTU 53.12).

Acclimatation

Avant la pose, il faut s'assurer que le revêtement et le support sont acclimatés à la température recommandée. Quelques heures avant la pose, les revêtements de sol et muraux en caoutchouc, linoléum et PVC doivent être sortis de leur emballage et déroulés, ou au moins desserrés, afin de les acclimater et de réduire les tensions causées par l'emballage.

Suivre scrupuleusement les instructions de pose du fabricant.

Application de l'adhésif

Appliquer **Ultrabond Eco Contact** à l'aide d'un rouleau ou d'une spatule dentelée uniformément sur l'envers du revêtement et sur le support (environ 150 g/m² par couche et par surface).

Appliquez d'abord la colle sur la surface la moins absorbante.

Laisser sécher la colle sur les deux surfaces jusqu'à ce qu'elle devienne transparente ; le temps de séchage varie de 30 minutes à environ 2 heures, en fonction de la méthode d'application utilisée, de la température ambiante, du niveau d'humidité dans l'air ambiant et de l'absorption du support.

Le revêtement peut être posé jusqu'à 18 heures après l'application de l'adhésif.

Lorsque l'adhésif devient transparent, placer le revêtement sur le support, en le marouflant vigoureusement et uniformément à l'aide d'une cale ou d'un outil approprié, afin d'assurer le transfert total de l'adhésif sur les deux surfaces et d'éliminer les bulles d'air.

Une fois le revêtement mural ou de sol posé, il adhère immédiatement et sa position ne peut être modifiée.

NETTOYAGE

Encore frais, les traces de **Ultrabond Eco Contact** peuvent être enlevées des revêtements de sol et muraux, des outils, des mains et des vêtements avec de l'eau. Une fois sec, utiliser de l'alcool ou un solvant adapté pour éliminer des surfaces.

CONSOMMATION

Environ 150 à 200 g/m² par couche et par surface.

CONDITIONNEMENT

Ultrabond Eco Contact est disponible en seaux de 5 kg.

STOCKAGE

Protéger du gel durant le transport et le stockage. Dans des conditions normales, **Ultrabond Eco Contact** a une durée de vie de 12 mois dans son emballage d'origine fermé non entamé.

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ POUR LA PRÉPARATION ET LA MISE EN ŒUVRE

Pour les précautions d'emploi, consulter la dernière version de la Fiche de Données de Sécurité (FDS) disponible sur le site Internet www.mapei.com

PRODUIT RÉSERVÉ À UN USAGE PROFESSIONNEL.

DONNÉES TECHNIQUES (valeurs types)

DONNÉES D'IDENTIFICATION DU PRODUIT

Consistance :	pâte crémeuse
Couleur :	blanche
Masse volumique :	1,15 g/cm ³
pH :	9
EMICODE :	EC1 Plus – à très faible émission

DONNÉES D'APPLICATION (à + 23°C et 50 % H.R.)

Délai d'attente avant la pose du revêtement :	30 minutes à 2 heures en fonction de l'application, la température ambiante, l'humidité et le taux d'absorption du support. Le revêtement peut être installé jusqu'à 18 heures après l'application de l'adhésif.
Ouverture au passage piétonnier léger et mise en service :	immédiate

PERFORMANCES FINALES

Résistance à la chaleur :	bonne
Adhérence au pelage à 90° selon ISO 22631 (N/mm) :	
– Textile :	Conforme à la norme ISO 22636
– PVC :	
– Caoutchouc :	
– Linoléum :	

AVERTISSEMENT

Les informations et prescriptions de ce document résultent de notre expérience. Les données techniques correspondent à des valeurs d'essais en laboratoire. Les conditions de mise en œuvre sur chantier pouvant varier, il est conseillé à l'utilisateur de vérifier si le produit est bien adapté à l'emploi prévu dans le cadre des normes en vigueur. L'utilisateur sera par conséquent toujours lui-même responsable de l'utilisation du produit. Les informations contenues dans cette fiche technique sont valides seulement pour le marché français. **Se référer à la dernière mise à jour de la fiche technique disponible sur le site web www.mapei.com**

MENTION LÉGALE

Le contenu de la présente Fiche de données Techniques (FT) peut être reproduit dans un autre document, mais le document qui en résulte ne peut en aucun cas remplacer ou compléter la FT en vigueur au moment de l'application ou de la mise en œuvre du produit MAPEI. La FT la plus récente peut être téléchargée à partir de notre site web www.mapei.com.

MAPEI DÉGAGE TOUTE RESPONSABILITÉ EN CAS DE MODIFICATION DU TEXTE OU DES CONDITIONS D'UTILISATION CONTENUES DANS CETTE FT OU SES DÉRIVÉS.

Mapei France S.A.

29 av Léon Jouhaux, CS40021, 31141 Saint-Alban Cedex -



+33-5-61357305



www.mapei.fr



mapei@mapei.fr

6506-05-2025 F(FR)

La reproduction intégrale ou partielle des textes, des photos et illustrations de ce document, faite sans l'autorisation de Mapei, est illicite et constitue une contrefaçon.

