

ULTRACARE RAIN PROTECTOR

S

Traitement hydrofuge à base de solvants pour la protection et la consolidation des surfaces extérieures soumises aux intempéries



DESCRIPTION

UltraCare Rain Protector S est un produit de traitement hydrofuge à base de solvants pour la protection et la consolidation des surfaces extérieures soumises au contact de l'eau de pluie. Idéal pour la protection temporaire des terrasses, balcons, surfaces horizontales exposées aux intempéries.

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

UltraCare Rain Protector S est un produit à base de silanes et de siloxanes en solvant, formulé dans les laboratoires R&D MAPEI. Il s'agit d'un traitement hydrofuge pour le grès cérame, le ciment, la pierre naturelle, le klinker, la terre cuite, etc. Son pouvoir de pénétration a un effet hydrofuge en surface même en cas de fissures jusqu'à 1 mm. Il ne forme pas de film et n'altère pas la respirabilité naturelle des matériaux poreux.

MODE D'EMPLOI

Enlever les parties friables et nettoyer la surface à traiter avec un nettoyant de la gamme **UltraCare** (par ex. **UltraCare Multicleaner**, **UltraCare Acid Cleaner**, **UltraCare Keranet**, **UltraCare Rust Remover** ou **UltraCare HD Cleaner** selon le type de saleté et de surface). **UltraCare Rain Protector S** doit être appliqué sur une surface sèche.

UltraCare Rain Protector S est prêt à l'emploi. Agiter avant utilisation. Appliquer le produit à l'aide d'un rouleau, d'un chiffon ou d'un pinceau sur toute la surface, en prenant soin d'imprégner les joints et les éventuelles fissures. Attendre environ 10 à 15 minutes et éliminer les résidus de produit en tamponnant avec un chiffon propre. Dans le cas de matériaux absorbants, une deuxième couche doit être appliquée 8 à 12 heures après la première.

La surface est praticable après environ 8 heures et le produit est actif 12 à 24 heures après l'application.

INDICATIONS IMPORTANTES

- Ne pas appliquer sur des surfaces préalablement traitées avec des cires ou des agents imperméabilisants.
- Ne pas appliquer le produit à l'extérieur en cas de pluie imminente. Le produit peut assombrir le matériau sur lequel il est appliqué.
- Toujours effectuer des tests préliminaires pour vérifier la compatibilité avec la surface à traiter et les éventuelles variations de couleur.
- Le produit ne protège pas les surfaces contre les agressions chimiques.

- Si une solution permanente est requise, se référer aux diverses solutions MAPEI disponibles, telles que **Mapelastic Zero**, **Mapeguard UM 35**, **Purtop**, etc.

CONSOMMATION

1 litre d'**UltraCare Rain Protector S** (une passe) permet de traiter de 10 à 30 m² en fonction de l'absorption de la surface.

Le rendement est fortement influencé par le degré d'absorption et l'état de surface du matériau traité. Le rendement maximal est destiné aux surfaces peu absorbantes, telles que le grès cérame et autres.

CONDITIONNEMENT

UltraCare Rain Protector S est disponible en bidon de 1 litre.

STOCKAGE

UltraCare Rain Protector S peut être conservé pendant 36 mois dans son emballage d'origine.

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ POUR LA PRÉPARATION ET LA MISE EN ŒUVRE

Pour les précautions d'emploi, consulter la dernière version de la Fiche de Données de Sécurité (FDS) disponible sur le site Internet www.mapei.com.

PRODUIT RÉSERVÉ À UN USAGE PROFESSIONNEL.

DONNÉES TECHNIQUES (valeurs types)

PROPRIÉTÉS PHYSICO-CHIMIQUES

Poids spécifique (+ 20 °C) :	0,80 g/cm ³
Consistance :	liquide
Couleur :	incolore
Odeur :	caractéristique

AVERTISSEMENT

Les informations et prescriptions de ce document résultent de notre expérience. Les données techniques correspondent à des valeurs d'essais en laboratoire. Les conditions de mise en œuvre sur chantier pouvant varier, il est conseillé à l'utilisateur de vérifier si le produit est bien adapté à l'emploi prévu dans le cadre des normes en vigueur. L'utilisateur sera par conséquent toujours lui-même responsable de l'utilisation du produit. Les indications données dans cette fiche technique ont une portée internationale. En conséquence, il y a lieu de vérifier avant chaque application que les travaux prévus rentrent dans le cadre des règles et des normes en vigueur, dans le pays concerné.

Se référer à la dernière mise à jour de la fiche technique disponible sur le site web www.mapei.com

MENTION LÉGALE

Le contenu de la présente Fiche de données Techniques (FT) peut être reproduit dans un autre document, mais le document qui en résulte ne peut en aucun cas remplacer ou compléter la FT en vigueur au moment de l'application ou de la mise en œuvre du produit MAPEI.

La FT la plus récente peut être téléchargée à partir de notre site web www.mapei.com.

MAPEI DÉGAGE TOUTE RESPONSABILITÉ EN CAS DE MODIFICATION DU TEXTE OU DES CONDITIONS D'UTILISATION CONTENUES DANS CETTE FICHE DE DONNÉES TECHNIQUES OU SES DÉRIVÉS.

Mapei France S.A.

29 av Léon Jouhaux, CS40021, 31141 Saint-Alban Cedex -

 +33-5-61357305  www.mapei.fr  mapei@mapei.fr

11023-06-2024 F (FR)

La reproduction intégrale ou partielle des textes, des photos et des illustrations de ce document, faite sans l'autorisation de Mapei, est illicite et constitue une contrefaçon

