

PLANIPREP 4 LVT

Enduit de jointoiment prêt à l'emploi pour LVT



DOMAINE D'APPLICATION

Ce produit est utilisé pour égaliser et lisser (à zéro et jusqu'à une épaisseur de 2 mm) les surfaces intérieures existantes en céramique et en pierre. Il remplit les joints entre les carreaux et forme une finition lisse à texture fine convenant à la pose de dalles et de lames LVT très rapidement (après 2 heures), telles que :

- LVT en pose libre ou plombante maintenu avec un fixateur tel que **Ultrabond Eco Fix** ;
- LVT en pose libre à clipser ;
- LVT auto-adhésive en pose libre ou "tack-dry" ;
- LVT à coller avec des adhésifs réactifs (par exemple **Ultrabond Eco MS 1** ou **Ultrabond Eco MS 4 LVT Wall&Floor**) ;

Planiprep 4 LVT peut également être utilisé pour niveler et lisser différents types de supports et panneaux (tels que le bois, le plâtre, le fibrociment, etc.).

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Planiprep 4 LVT est un enduit de lissage et d'égalisation à base de résine acrylique en dispersion aqueuse avec des charges minérales et des additifs spéciaux. Il se présente sous la forme d'une pâte prête à l'emploi dont la consistance particulière facilite l'application.

Planiprep 4 LVT durcit très rapidement sans rétrécir avec l'évaporation de l'eau et adhère très fortement à la surface des carreaux et des joints existants.

Planiprep 4 LVT peut être utilisé pour niveler et tiré à zéro sans appliquer de promoteur d'adhérence.

Les surfaces lissées avec **Planiprep 4 LVT** ont une finition très lisse et finement texturée, particulièrement adaptée aux revêtements de sol LVT.

Planiprep 4 LVT est non dangereux pour les poseurs de sol et les utilisateurs finaux et a été certifié par le GEV comme produit à très faible émission de composés organiques volatils (EMICODE ECI Plus).

INDICATIONS IMPORTANTES

- Ne convient pas à un usage externe.
- Appliquer à une température comprise entre + 5°C et + 35°C.
- Ne pas appliquer sur des revêtements de sol collés sur des supports présentant des remontées d'humidité.
- La surface finale de **Planiprep 4 LVT** n'est pas absorbante. Par conséquent, lors de la pose collée de LVT, utiliser des colles polyuréthanes epoxy bi-composants ou des colles à base de polymères sylilatés mono-composant (telles que **Ultrabond Eco MS 1** ou **Ultrabond Eco MS 4 LVT Wall&Floor**) ou lisser le support

avec une couche de 2 mm d'épaisseur d'enduit de lissage compatible avec les colles en dispersion aqueuse (telles que **Ultrabond Eco 4 LVT**).

APPLICATION

Préparation du support

Le sol et les joints existants doivent être sains, secs et exempts de poussière, de matériaux non adhérents, de peinture, de cire, d'huile, de rouille et de traces de gypse. Nettoyer et dégraisser la surface avec un détergent approprié et/ou par abrasion mécanique.

Application de la gâchée

Planiprep 4 LVT est fourni prêt à l'emploi et ne nécessite aucune préparation.

Mélanger le produit avant utilisation.

Appliquer **Planiprep 4 LVT** à l'aide d'une spatule métallique sur toute la surface du sol. Déplacer la spatule en diagonale par rapport aux joints pour former une fine pellicule de colle sur les carreaux et remplir les espaces et les joints, sans laisser de marches ou de creux, afin de former une surface uniforme, lisse et plane.

L'épaisseur de la colle ne doit pas dépasser 3-4 mm en fonction des joints.

Les surfaces égalisées avec **Planiprep 4 LVT** sont prêtes pour les phases suivantes (ponçage, si nécessaire, et pose de LVT) 2 heures après l'application.

Si vous poncez la surface du produit, enlevez toute la poussière avant de poser la LVT.



Ragrée et combler les joints sur un carrelage existant à l'aide de Planiprep 4 LVT



Ponçage localisé de la surface ragrée avec Planiprep 4 LVT



Dépoussiérer après ponçage



pose de LVT à envers adhésif sur ancien carrelage ragréé avec Planiprep 4 LVT



pose de LVT sur ancien carrelage ragréé avec Planiprep 4 LVT



Pose de LVT Clipsable sur ancien carrelage ragréé avec Planiprep 4 LVT



Lissage d'un mur existant en céramique avec Planiprep 4 LVT

NETTOYAGE

Nettoyer **Planiprep 4 LVT** des outils tant qu'il est encore frais avec de l'eau.

CONSOMMATION

La consommation de **Planiprep 4 LVT** est d'environ 0,08 à 0,1 kg/m².

CONDITIONNEMENT

Planiprep 4 LVT est disponible en seau de 10 kg.

STOCKAGE

Planiprep 4 LVT reste stable pendant au moins 12 mois, si stocké dans un endroit sec.

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ POUR LA PRÉPARATION ET LA MISE EN ŒUVRE

Pour les précautions d'emploi, consulter la dernière version de la Fiche de Données de Sécurité (FDS) disponible sur le site web www.mapei.com

PRODUIT RÉSERVÉ À UN USAGE PROFESSIONNEL.

DONNÉES TECHNIQUES (valeurs types)

DONNÉES D'IDENTIFICATION DU PRODUIT

Consistance :

pâte dense

Couleur :

blanc

Masse volumique :

1,65 g/cm³

EMICODE :

EC1-Plus – à très faible émission

DONNÉES D'APPLICATION (à + 23°C et 50 % d'humidité relative)

Température d'application :

+ 5°C à + 35°C

Ouverture au passage piétonnier léger :

environ 1 heure

Attente avant le ponçage et la pose de revêtements LVT :

2 heures

PERFORMANCES FINALES

Résistance à l'humidité :

bonne

Résistance au vieillissement :

bonne

Résistance aux solvants, à l'huile et aux alcalis :

médiocre

Résistance aux acides :

médiocre

AVERTISSEMENT

Les informations et prescriptions de ce document résultent de notre expérience. Les données techniques correspondent à des valeurs d'essais en laboratoire. Les conditions de mise en œuvre sur chantier pouvant varier, il est conseillé à l'utilisateur de vérifier si le produit est bien adapté à l'emploi prévu dans le cadre des normes en vigueur. L'utilisateur sera par conséquent toujours lui-même responsable de l'utilisation du produit. Les informations contenues dans cette fiche technique sont valides seulement pour le marché français.

Se référer à la dernière mise à jour de la fiche technique disponible sur le site web www.mapei.com

MENTION LÉGALE

Le contenu de la présente Fiche de données Techniques (FT) peut être reproduit dans un autre document, mais le document qui en résulte ne peut en aucun cas remplacer ou compléter la FT en vigueur au moment de l'application ou de la mise en œuvre du produit MAPEI. La FT la plus récente peut être téléchargée à partir de notre site web www.mapei.com.

MAPEI DEGAGE TOUTE RESPONSABILITÉ EN CAS DE MODIFICATION DU TEXTE OU DES CONDITIONS D'UTILISATION CONTENUES DANS CETTE FT OU SES DERIVÉS.

7701-08-2023 F(FR)

La reproduction intégrale ou partielle des textes, des photos et illustrations de ce document, faite sans l'autorisation de Mapei, est illicite et constitue une contrefaçon.

